



تهیه نانوکامپوزیت پلی یورتان‌های پراکنده شده در آب بر پایه نانوصفحات گرافن اکساید اصلاح شده با ماکروسیکل‌های کلیکس [۴] آرنی: تهیه به روش درجا، شناسایی و خواص ضد خوردگی آنها

عباس محمدی*^۱، امیر حسین دکتر صفایی^۱

^۱ اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده شیمی، گروه شیمی پلیمر
*a.mohammadi@sci.ui.ac.ir

چکیده

پارا ترشیوبوتیل کریکس [۴] آرن (BC4A) اصلاح شده و نانوذرات گرافن اکساید (C4A-GO) تهیه شد. این محصول به عنوان پوشش ضد خوردگی جدید معرفی شد. بررسی ساختاری، حرارتی و مورفولوژیکی نانو ساختارها با استفاده از روش‌های Raman, XRD, FT-IR, SEM و TGA، موفقیت سنتز آنها را تایید کرد. علاوه بر این، خواص مختلف فیلم WPU/GOs نیز توسط SEM, XRD, ATR-FTIR, DSC, TGA و تست کشش مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهد که اصلاح نانوصفحات GO با ماکروسیکل‌های BCG4A نه تنها بر مشکل انقباض و لغتگی ناشی از پراکندگی نانوصفحات GO در WPU (WPU/GO) غلبه می‌کند، بلکه خواص مکانیکی بهتری برای نانوکامپوزیت‌ها ایجاد می‌کند. بررسی مورفولوژیکی SEM نشان داد که درجه جداسازی، میکروفاز و کیفیت پراکندگی نانو ساختارها در نانوکامپوزیت‌ها، به شدت به نوع نانوصفحات استفاده شده در سیال وابسته است. در مورد نانوکامپوزیت‌های WPU/C4A-GO، نانو صفحات C4A-GO منجر به افزایش زمان پایداری و پراکندگی در مقایسه با نانوصفحات GO اصلاح نشده در نمونه WPU/GO می‌شوند. کارایی ضد خوردگی نمونه‌ها نیز با تکنیک‌های PDS و EIS ارزیابی شد و نتایج نشان داد که نمونه WPU/C4A-GO به عنوان یک پوشش ضد خوردگی بسیار مناسب برای فولاد معمولی عمل می‌کند و می‌تواند به عنوان پوشش محافظتی سبز با بازده بازدارنده ۹۹/۹۷ استفاده شود.

کلید واژگان: پلی یورتان‌های پایه آبی، نانوکامپوزیت یورتانی، گرافن اکساید اصلاح شده، پوشش‌های ضد خوردگی

۱- مقدمه

خوردگی، تخریب اجتناب‌ناپذیر ساختارهای فلزی است و اثرات اصلی آن در صنایع شیمیایی، حمل و نقل و صنایع تولید قابل مشاهده است. یکی از روش‌های مناسب برای پیشگیری از خوردگی، پوشش‌های محافظتی مقاوم در برابر خوردگی است. در این استراتژی، پلیمرها به عنوان یک مانع فیزیکی در برابر جابه‌جایی رطوبت، اکسیژن، آب و یون‌های خورنده عمل می‌کنند. برخی از پوشش‌های پلیمری مانند: رزین‌های اپوکسی و پلی یورتان، پلیمرهای مورد نظر هستند که به‌طور مؤثر از سطح فلز در مقابل محیط خورنده محافظت می‌کنند [۱]. محصولات پوشش پلیمری سنتی دارای ترکیبات فرار سمی (VOCs) قابل ملاحظه‌ای هستند که به تدریج با پلیمرهای پایه آبی با انتشار (VOCs) کمتر جایگزین می‌شوند. استفاده از WPUها به عنوان پوشش‌های ضد خوردگی دارای بعضی از ویژگی‌ها مانند ایمن بودن برای محیط زیست، چسبندگی خوب به زیرساخت‌ها، مقاومت شیمیایی مناسب، چقرمگی و انعطاف‌پذیری بالا، ویسکوزیته پراکندگی پایین و فیلم‌سازی آسان است. افزودن نانوذرات به ساختارهای WPU روشی مفید برای بهبود عملکرد ضد خوردگی پوشش‌های WPU از طریق بهبود خواص در سطوح فلز است. در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای سنتز نانو ساختارهایی از جمله نانولوله‌های کربنی، عاملدار کردن سطح گرافن اکساید، پلی‌وینیل‌الکل (PVA) اصلاح شده با گرافن اکساید/زینک (GO/ZnO) انجام شده است. نانوکامپوزیت‌های کربن فعال (ZnO/CB) و نانوذرات نقره پراکنده در WPU، برای افزایش ویژگی ضد خوردگی پوشش‌های WPU استفاده می‌شوند. نانو ساختارهای گرافن اکساید (GO)، با آرایش اتم کربن دو بعدی شبه لانه زنبوری با گروه‌های هیدروکسیل، اپوکسی و گروه‌های عاملی کربوکسیل توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند و به



علت ویژگی‌های خاص خود، از جمله ساختار ورقه‌مانند، سطح ویژه زیاد، عایق الکتریکی، قدرت مکانیکی بالا و خصوصیت‌هایی مانند مانع در برابر آب، اکسیژن و یون‌های خورنده مورد توجه قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، به دلیل سطح فعال بالا و تعامل واندروالس قوی، نانوذرات GO تمایل دارند در داخل ماتریس پلیمری تجمع پیدا کنند. در این راستا، راحت‌ترین استراتژی برای بهبود تعامل بین فضایی بین نانوذرات و ماتریس پلیمری و در نتیجه افزایش کیفیت پراکندگی، اصلاح فیزیکی یا شیمیایی GOs می‌باشد [۲]. کلیکس [۴] آن‌ها (C4As) ترکیبات جالبی با ویژگی‌های برتر مانند پایداری حرارتی بالا، ویژگی میزبان مهمان و ساختار قابل تغییر هستند که باعث می‌شود آن‌ها گزینه‌های جذابی برای بسیاری از کاربردها مانند تشخیص مولکولی، شیمی بزرگ‌مولکول‌ها و جدایی مولکولی باشند. اخیراً کلیکس [۴] آن‌ها نیز به علت توانایی‌شان برای ارتباط با سطوح فلز از طریق الکترون‌های پای اروماتیک خود، به عنوان مهارکننده‌های خوردگی جدید معرفی شده‌اند [۳]. در این پژوهش، از مشتق پارا تر شیوبوتیل کلیکس [۴] آن برای اصلاح سطح گرافن اکساید، به عنوان یک استراتژی امیدوارکننده و توسعه یافته برای غلبه بر مشکل انعقاد ناشی از واکنش گرافن اکساید با WPU، افزایش ثبات پایداری نانوکامپوزیت‌ها، پراکندگی خوب GO در ماتریس‌های پلی‌یورتان، بهبود ویژگی ممانعت عبور پوشش و در نهایت تقویت توانایی ضد خوردگی پوشش استفاده شد.

۲- بخش تجربی

۱-۲- تهیه نانوذرات پارا- تر شیو- بوتیل کلیکس [۴] آن و گرافن اکساید

تهیه پارا- تر شیو- بوتیل کلیکس [۴] آن بر اساس روش ارائه شده توسط گوته و همکارانش تهیه شد [۴]. تهیه گرافن اکساید از اکسیداسیون شیمیایی ورقه‌های گرافیت به روش بهبود یافته Hummers انجام شد [۵].

۲-۲- سنتز گرافن اکساید اصلاح شده با کلیکس [۴] آن

ابتدا ۲۰۰ میلی‌گرم GO در ۲۰ میلی‌لیتر حلال THF^۱ با استفاده از حمام اولترا سونیک به مدت ۲ ساعت برای به دست آوردن یک مخلوط هموزن، پراکنده شد. سپس ۴۰۰ میلی‌گرم BC4A به تدریج به این مخلوط هموزن افزوده شد و مخلوط به مدت ۷۲ ساعت در دمای اتاق همزده شد. سرانجام مخلوط حاصل سانتریفوژ شد و رسوبات با آب مقطر و اتانول شست و شو داده شده تحت خلاء خشک گردید.

۳-۲- سنتز WPU/GOs، WPU و تهیه فیلم از پلی‌یورتان‌های پایه آبی

پلی‌یورتان‌های پراکنده شده در آب WPU و نانوکامپوزیت‌های WPU/GOs (WPU/GO، WPU/C4A-GO) ۳۰٪ جامد مطابق فرمولاسیون داده شده در جدول ۱ تهیه گردید؛ تمامی مراحل سنتز WPU، WPU/GOs و تهیه فیلم از پلی‌یورتان‌های پایه آبی بر اساس روش ارائه شده توسط دکتر محمدی و همکارانش تهیه شد [۶].

جدول ۱. مشخصات و فرمولاسیون پراکنه‌های آبی تهیه شده

نمونه‌ها	نانوصفحات	نسبت مولی (PTMO: Caster Oil: IPDI: DMPA: BDO: HBD)
WPU	-	۱ : ۱ : ۵ : ۱/۵ : ۰/۵ : ۰/۵
WPU/GO	GO	۱ : ۱ : ۵ : ۱/۵ : ۰/۵ : ۰/۵
WPU/C4A-GO	C4A-GO	۱ : ۱ : ۵ : ۱/۵ : ۰/۵ : ۰/۵

^۱ Gutsche

^۲ Tetrahydrofuran



۳- نتایج و بحث


۳-۱- شناسایی نانوذرات GOs، پراکنه‌های WPU/GOs و فیلم‌های آن‌ها

نانوذرات سنتز شده با آزمون‌های FTIR, XRD, XPS, FE-SEM, TGA و پتانسیل زتا مورد بررسی قرار گرفت، سنتز آن‌ها تایید شد و خواص آن‌ها شناسایی گردید؛ همچنین خواص پراکنه‌های WPU/GOs با اندازه‌گیری ویسکوزیته، PH، پتانسیل زتا و پایداری مانایی مورد بررسی قرار گرفت. فیلم‌های تشکیل شده از پراکنه‌های پایه آبی با آزمون‌های FTIR, XRD, FE-SEM, TGA, DSC و زاویه تماس مورد بررسی قرار گرفتند و خواص آن‌ها شناسایی شد.

۳-۲- بررسی عملکرد ضد خوردگی نمونه‌های تهیه شده

در این پژوهش میزان خوردگی استیل‌های معمولی بدون پوشش و پوشش داده شده با نمونه‌های تهیه شده، پس از یک روز غوطه‌وری در محلول آبی ۳/۵ درصد وزنی NaCl با استفاده از روش قطبش پتانسیودینامیکی (PDS) و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مورد مطالعه قرار گرفت (شکل ۱).

با توجه به نمودار Tafel (شکل ۱-ا) کاهش I_{corr} و افزایش E_{corr} برای نمونه WPU/C4A-GO نسبت به دیگر نمونه‌ها نشان‌دهنده بهبود خواص خوردگی این نمونه نسبت به سایر نمونه‌ها است. همچنین با توجه به منحنی نیکویست (شکل ۱-ب) حاصل از آزمون (EIS) افزایش R_c و R_{ct} برای این نمونه تاییدکننده خواص خوب این پوشش برای پوشش مقاوم در برابر خوردگی می‌باشد. به‌طور کلی در منحنی مدول بدنه در ثابت‌های زمانی که در محدوده فرکانس بالا ظاهر می‌شوند به تاثیر لایه‌های پوششی نسبت داده می‌شوند و ضمناً زاویه‌های فازی نزدیک به ۹۰ درجه در فرکانس‌های بالا، نشان‌دهنده ظرفیت پوشش‌ها در منحنی فاز بد^۱ است که تمام این موارد برای نمونه WPU/C4A-GO در این نمودارها قابل مشاهده است.



شکل ۱. نمودار تافل (a) نیکویست (b) مدول بد (c) و مدول فاز (d) نمونه‌های استیل معمولی بدون پوشش و پوشش داده شده با نمونه‌های تهیه شده در محلول آبی ۳/۵ درصد وزنی NaCl

۴- نتیجه‌گیری

هدف از این پژوهش، تهیه‌ی نانوکامپوزیت‌های پلی‌یورتانی بر پایه‌ی روغن کرچک پخش شده در آب و تقویت‌شده با نانوصفحات GO اصلاح شده با پارا ترشیوبوتیل کلیکس [۴]آرن (BC4A) به عنوان پوشش ضد خوردگی سازگار با محیط‌زیست بوده است. اصلاح

³ Immersion

⁴ Niquist

⁵ Bode modulus

⁶ Time constants

⁷ Coating layers

⁸ phase angles

⁹ Capacitance

¹ Bode phase



سطح نانوصفحات با استفاده از آزمون‌های FT-IR، XRD، TGA، SEM، XPS، HRTEM و آزمون ترشوندگی بررسی شد. با توجه به نتایج، اصلاح نانوصفحات GO نه تنها مشکل لختگی و انقباض نانوکامپوزیت پخش شده در آب WPU/GO را برطرف می‌کند بلکه خواص مکانیکی فیلم‌های نانوکامپوزیتی WPU/C4A-GO را نیز نسبت به فیلم WPU/GO بهبود می‌بخشد. این بهبود خواص به پخش یکنواخت‌تر C4A-GO در ماتریس‌های پلی‌یورتان ارتباط داده می‌شود. وجود روغن کرچک در فرمولاسیون WPU به علت خاصیت آب‌گریزی آن، باعث پخش بهتر نانوذرات آب‌گریز C4A-GO در ماتریس پلیمر می‌شود همچنین فیلم سنتز شده با روغن کرچک خود خاصیت آب‌گریزی دارد. استفاده از روش اضافه کردن نانوذرات طی سنتز WPU، به جای اضافه کردن آن پس از سنتز کامل، باعث پخش بهتر و یکنواخت‌تر نانوذرات در ماتریس پلیمری می‌شود که خواص مقاومت در برابر خوردگی و همچنین پایداری دیسپرژن را افزایش می‌دهد. بعد از یک هفته غوطه‌وری در محلول ۳/۵ درصد وزنی NaCl، پوشش WPU/CC4A-GO بر روی سطح فولاد معمولی به علت کاهش I_{corr} و افزایش E_{corr} ، R_c و R_{ct} خواص ضدخوردگی بیشتری نسبت به نمونه WPU/GO نشان داد. علاوه بر این، بررسی خواص ضدخوردگی نشان داد که نمونه WPU/C4A-GO به دلیل آب‌گریزی بالای آن که سبب بهبود خاصیت سدکنندگی در برابر نفوذ الکترولیت می‌گردد، دارای بهترین خواص ضد خوردگی است؛ در نتیجه، این نانوکامپوزیت پلی‌یورتانی پخش شده در آب را می‌توان به عنوان یک پوشش ضدخوردگی استیل معمولی با کارایی بازدارندگی بالا (۹۹/۹۷ درصد) در نظر گرفت.

مراجع

- [1] Cowie, J. M. G.; Arrighi, V. *Polymers: chemistry and physics of modern materials*; CRC press.2007
- [2] Jayakumar, R.; Nanjundan, S.; Prabakaran, M., *Developments in Metal-Containing Polyurethanes, Copolyurethanes and Polyurethane Ionomers, Journal of Macromolecular Science Part C: Polymer Reviews*, **45**, 231-261,2005.
- [3] Mahato, B.; Voora, S.; Shemilt, L., *Steel pipe corrosion under flowconditions—I. An isothermal correlation for a mass transfer model, Corros. Sci.*, **8**, 173-193,1968.
- [4] Palimi, M.; Rostami, M.; Mahdavian, M.; Ramezanzadeh, B., *A study on the corrosion inhibition properties of silane-modified Fe₂O₃ nanoparticle on mild steel and its effect on the anticorrosion properties of the polyurethane coating, Journal of Coatings Technology and Research*, **12**, 277-292,2015.
- [5] Ramezanzadeh, B.; Attar, M., *Studying the corrosion resistance and hydrolytic degradation of an epoxy coating containing ZnO nanoparticles, Mater. Chem. Phys.*, **130**, 1208-1219,2011.
- [6] Mohammadi A. Barikani M. (2018). *Aqueous dispersion of polyurethane nanocomposites based on calix [4] arenes modified graphene oxide nanosheets: Preparation, characterization, and anti-corrosion properties.*